Polacrin

MEMBRANA ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Es una membrana en pasta impermeabilizante y reparadora para techos, 100% transitable y de altísima resistencia a los factores climáticos tales como lluvia, calor, frio, etc. No apto para superficies esmaltadas. Está formulada tanto para solucionar problemas de filtraciones y goteras como para rejuvenecer superficies cubiertas con membranas asfálticas aluminizadas envejecidas por el paso del tiempo y los factores climáticos.

USOS

Producto para membrana aluminizada envejecida y también variados materiales como tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Dispersión de copolimero acrílico.
Pigmento: pigmentos inorgánicos.
Peso específico: 1.05 g/cm3.
Rendimiento: 1kg/m2 (trabajo terminado).
Color: Aluminio.
Brillo: Satinada.
Numero de manos: 3.
Secado al tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 4 horas.
Solvente de limpieza y disolución: Agua
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

1 m2 por kg trabajo terminado.

3 manos

4 Horas entre manos

Disolución y limpieza: Agua.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO
Las superficies a tratar deben estar limpias, secas, firmes, sin partes flojas o sueltas, sin polvillo, grasitud, hongos, algas ni contaminantes. Para mejorar la adherencia sobre recubrimientos cerámicos (no esmaltados) tratar con ácido muriático diluido al 10%. No aplicar sobre cerámica esmaltada ni sobre superficies nuevas de membranas de aluminio. No dejar restos de los productos de limpieza.

APLICACIÓN

Sobre productos asfálticos envejecidos o sobre carpetas y recubrimientos cerámicos (no esmaltados), efectuar una limpieza profunda de la superficie y no dejar restos de los productos de limpieza.
Aplicar la primera mano con una dilución del 25% a modo de imprimación, luego aplicar sin diluir las siguientes manos hasta completar el rendimiento recomendado.

En techos con fisuras, luego de aplicar la mano de imprimación incluso dentro de las fisuras, dejar secar y rellenarlas con Polacrin Sellagrietas Masilla elástica. Al cabo de 24 hs aplicar nuevamente en la zona de la fisura una mano con dilución de 25% de agua, luego aplicar Venda Polacrin en húmedo y volver a aplicar la misma pintura diluida y dejar secar. Finalmente aplicar sin diluir las siguientes manos hasta completar el rendimiento recomendado.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete “airless”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**
En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/ 422-2039**
En ROSARIO: **(0341) 448-0202**
En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta **FICHA TÉCNICA** han sido repetidamente comprobados en nuestros **LABORATORIOS** y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este **BOLETÍN INFORMATIVO** garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados por el producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.